

SUPERLA[®] 40

Paraffinum Perliquidum, Parafina líquida ligera

Parámetro	Métodos	Medida	Valores
Color Saybolt	ASTM D156		mín. 30
Densidad 15 °C	DIN EN ISO 3675	g/cm ³	0,830 - 0,870
Densidad rel. 20/20	Ph. Eur. 2.2.5		0,810 - 0,875
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	mín. 165
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	máx. - 6
Viscosidad Cin. 20 °C	ASTM D445	mm ² /s	ca. 36
Viscosidad cin. 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,5 - 17,5
Viscosidad cin. 100 °C.	ASTM D445	mm ² /s	ca. 3,5
Viscosidad din. 20 °C	Ph. Eur. 2.2.9	mPas	25 - 80
Tipo de carbono típico	ASTM D2140		
C _A		% w/w	0
C _N		% w/w	35
C _P		% w/w	65
Farmacopea Europea (PH.EUR.) última versión			aprobado
Farmacopea de Estados Unidos (USP) / Formulario Nacional (NF) última versión			aprobado
FDA 178.3620(a)			aprobado

Esta ficha técnica de producto y la información que contiene han sido recopiladas y verificadas con el máximo cuidado y deben considerarse precisas a la fecha de su emisión. No obstante, PARAFLUID GmbH no se hace responsable ni garantiza su actualidad, integridad, calidad o corrección. Esta ficha técnica de producto es meramente informativa y no garantiza ninguna propiedad específica del producto. Es obligación del usuario verificar los productos y utilizarlos de forma segura, así como cumplir con todas las leyes y normativas aplicables. PARAFLUID GmbH no se hará responsable por ningún daño o lesión en particular que resulte del uso distinto al uso indicado del material, de cualquier incumplimiento de las recomendaciones, o de cualquier peligro inherente a la naturaleza del material. Se recomienda contactar con el fabricante para obtener información adicional, especialmente si se pretende utilizar el producto para aplicaciones distintas a las indicadas. Asimismo, se aplicará la versión más reciente de nuestras Condiciones Comerciales.

Revisión: 10.2018



Nonfood Compounds
Program Listed (H1, HX-1, 3H)

PARAFLUID GmbH
Schloßstraße 8c
22041 Hamburgo
Alemania

Tel.: +49 40 63704 00
Fax: +49 40 63704 100
Mail: info@parafluid.eu
Web: www.parafluid.eu



FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.
C/ Ferralla, 27. Pol. Ind. San Vicente
08755 Castellbisbal – Barcelona
Tel. +34 937 730 267
www.fuchs.com/es

Dpto. Atención al Cliente (DAC)
Tel. +34 935 475 859
Fax: +34 937 730 297
dac.es@fuchs.com

La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación.